



ROMPOX® - 203 DEKO FIX

Inteligentny środek wiążący do żwiru i grysu do samodzielnego stosowania

Jednoskładnikowy spoiwo na bazie wody do żwiru i grysu

ROMPOX® - 203 DEKO FIX to sprytne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą w prosty sposób utrwalić luźne kamienie, żwir lub tłuczeń – bez ciężkich narzędzi i skomplikowanych prac. Wreszcie koniec z luźnymi kamieniami na trawniku, tarasie lub w domu. Dzięki ROMPOX® - 203 DEKO FIX można utwardzić żwir i grys, tworząc powierzchnię łatwą w pielęgnacji i atrakcyjną wizualnie. Nasz środek do samodzielnego stosowania, służący do wiązania żwiru i grysu, zapewnia zadbane ogrody o wyraźnie zarysowanych strukturach – w pasach chroniących przed rozpryskami, na wyspach roślinnych i rabatach, a także na powierzchniach, po których sporadycznie się chodzi. Niezawodnie utrwala materiał, dzięki czemu wszystko pozostaje na swoim miejscu: bez luźnych lub porozrzucanych kamieni.

Właściwości

- Gotowy do użycia
- Łatwa w użyciu
- Nieszkodliwy dla zwierząt i roślin
- Przepuszczalny dla wody
- Możliwość stosowania od 7 °C
- Zachowuje naturalny wygląd kamieni

Ważne:

- NIE NADAJE SIĘ DO: podjazdów, miejsc o dużym natężeniu ruchu oraz pod meblami.

Obszary zastosowania

- Obramowania płyt chodnikowych
- Wzmocnienie szerokich spoin żwirowych
- Osłona przeciwbryzgowa wokół domu
- Obramowania tarasów
- Wyspy roślinne i rabaty
- Dachy płaskie
- Projektowanie grobów
- Powierzchnie ozdobne i dekoracyjne
- Osłony donic
- Brzegi stawów (poza wodą)

Dane techniczne

Okres przydatności do użycia:	12 miesięcye
Warunki przechowywania:	w miejscu chronionym przed mrozem, chronić opakowania przed bezpośrednim nasłonecznieniem, nie układać palet w stosy

Przykłady zastosowań



ROMEX®

ROMPOX® - 203 DEKO FIX

WYMAGANIA BUDOWLANE

Planowanie/przygotowanie: Podłoże musi być przepuszczalne dla wody i nie może się osiadać. Aby zapewnić niezawodną przyczepność, używane kamienie powinny być czyste i wolne od kurzu – ponieważ kurz i wilgoć mogą znacznie zmniejszyć siłę wiązania. Aby zapewnić dodatkową ochronę przed chwastami, zalecamy użycie agrowłókniny pod żwirem. Przylegające powierzchnie, które nie mają być dekorowane, należy zakleić taśmą lub zabezpieczyć przed rozpryskami za pomocą tektury lub folii. Do równomiernego rozprowadzania nadają się opryskiwacz ciśnieniowy lub konewka.



APLIKACJA

Wariant natryskowy
Nakładanie: wstrząsnąć butelką/kanistrem. Najpierw napełnić ROMPOX® - 203 DEKO FIX z kanistra do opryskiwacza ciśnieniowego. Następnie równomiernie rozprowadzić płyn na suchej powierzchni, aż wszystkie kamienie zostaną całkowicie zwilżone. Nie przesadzać! Alternatywnie ROMPOX® - 203 DEKO FIX można również powoli wylać na powierzchnię za pomocą konewki.
Wymieszanie, zwilżenie i zagęszczenie: Kamienie należy teraz przewrócić i wymieszać za pomocą grabi lub zgrabi. W ten sposób odsłonięty zostanie niepowlekany materiał. Następnie, podobnie jak w pierwszym kroku, należy równomiernie rozprowadzić płyn na powierzchni, aż wszystkie kamienie zostaną całkowicie zwilżone. Następnie należy zagęścić powierzchnię za pomocą kielni, dociskając ją i delikatnie postukując.
Uszczelnianie: Po ok. 24 godzinach nałożyć na powierzchnię po raz trzeci ROMPOX® - 203 DEKO FIX, tak jak opisano w krokach 1 lub 2. Nie trzeba już przewracać ani zagęszczać.

Wariant mieszania
Mieszanie: Najpierw wstrząsnąć kanistrem. Następnie wlać ROMPOX® - 203 DEKO FIX z kanistra do pojemnika z kamieniami. Proporcje mieszanki to 1 l spoiwa na 25 kg tłucznia/żwiru. Następnie mieszać kamienie tak długo, aż wszystkie będą równomiernie zwilżone.
Nakładanie i zagęszczanie: Wysypać kamienie na wybrany obszar i rozprowadzić za pomocą łopaty. Następnie zagęścić powierzchnię za pomocą łopaty, dociskając i delikatnie uderzając.
Uszczelnianie (opcjonalnie): Po upływie około 24 godzin powierzchnię można dodatkowo uszczelnić preparatem ROMPOX® - 203 DEKO FIX, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt. W tym celu należy najpierw przelać ROMPOX® - 203 DEKO FIX z kanistra do rozpylacza ciśnieniowego, a następnie całkowicie zwilżyć nim kamienie

Ochrona przed deszczem: Świeżo zdobioną powierzchnię należy chronić przed deszczem przez 24–36 godzin. Osłona przeciwdeszczowa nie może przylegać bezpośrednio do powierzchni, aby zapewnić cyrkulację powietrza.

Dane dotyczące obróbki:
Czas obróbki w temperaturze 20 °C: ok. 20–30 min
Odblokowanie powierzchni w temperaturze 20 °C: po ok. 36–48 godzinach

Temperatura aplikacji: temperatura zewnętrzna min. 7 °C,
wilgotność względna powietrza maks. 85 %.
Ok. 48 godzin suchej pogody po aplikacji

Zużycie METODA NATRYSKOWA:
ok. 200–250 ml/m²na jeden etap (łącznie 3 etapy)

Zużycie METODA MIESZANIA (zalecana w przypadku nowych nawierzchni):
1 l na 25 kg tłucznia lub żwiru

Zalecane rozmiary kamieni i głębokość podłoża		
Rozmiary kamieni	Wysokość warstwy	Wynik
2–5 mm	20 mm	Najlepsze wyniki
5–16 mm	20–30 mm	Dobre wyniki
Od 16 mm	Od 30 mm	Nie zalecane

Porada profesjonalisty: Każda kolejna warstwa uszczelniająca powierzchnię preparatem ROMPOX® - 203 DEKO FIX zwiększa jej wytrzymałość.
W przypadku powierzchni narażonych na większe obciążenia prosimy stosować nasze profesjonalne środki wiążące żwir i grys ROMPOX® - 201 DEKO UV lub ROMPOX® - 202 DEKO EP

WAŻNE UWAGI

Pogoda: Niekorzystne warunki pogodowe mogą negatywnie wpłynąć na efekt końcowy. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie i sprawdzenie etykiet produktów, instrukcji stosowania oraz ograniczeń klimatycznych przed rozpoczęciem projektu. Bardzo wysokie, niskie lub deszczowe temperatury wymagają odpowiedniego planowania oraz, w razie potrzeby, dodatkowego sprzętu i środków. Temperatura zewnętrzna musi wynosić co najmniej 7 °C, wilgotność względna nie powinna przekraczać 85%, a prognoza pogody nie powinna przewidywać opadów deszczu. Około 48 godzin po aplikacji pogoda powinna być w najlepszym przypadku sucha i ciepła, aby produkt mógł optymalnie utwardzić się.

Wskazówki dotyczące produktu: Po ostatniej warstwie nie należy wchodzić na obrobioną powierzchnię ani jej obciążać przez co najmniej 24 godziny. W tym czasie ROMPOX® - 203 DEKO FIX może całkowicie utwardzić się i osiągnąć optymalną wytrzymałość. Aby uzyskać trwale stabilne powierzchnie, zalecamy powtarzanie aplikacji w obszarach o większym natężeniu ruchu co 12 do 24 miesięcy. W obszarach o charakterze wyłącznie dekoracyjnym wystarczy odświeżenie co 24 miesiące. Regularna pielęgnacja zapewnia trwałą stabilność i atrakcyjny wygląd powierzchni.

Bezpieczeństwo pracy: Podczas pracy zaleca się stosowanie nieprzepuszczalnych rękawic ochronnych.

Czyszczenie i konserwacja: Po każdym użyciu rozpylacz ciśnieniowy należy dokładnie przepłukać ciepłą wodą, aby uniknąć zatykania. W przypadku rozlania powierzchnię należy natychmiast wyczyścić mokrą gąbką, aby uniknąć pozostałości i plam.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje prawne: Informacje zawarte w niniejszej broszurze opierają się na doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy naukowej i praktyki, jednak nie są wiążące i nie stanowią podstawy do nawiązania stosunku prawnego. Wraz z publikacją niniejszej broszury wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność. Ilustracje są orientacyjne. Stan na listopad 2025 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

ROMEX® GmbH Mühlgrabenstraße 21 | 53340 Meckenheim | +49 (0) 2225 70954-20 | sales@romex.de
Więcej informacji, filmy i kalkulator zużycia znajdziesz na stronie **www.romex.de**

Śledź nas