



Caractéristiques principales

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Perméable à l'eau



Scannez le code et accédez immédiatement aux vidéos et aux informations



ROMPOX® - 203 DEKO FIX

Le liant intelligent pour gravier et gravillons, facile à utiliser soi-même

Liant à base d'eau, monocomposant

ROMPOX® - 203 DEKO FIX est la solution intelligente pour tous ceux qui souhaitent fixer facilement pierres, gravier ou gravillons, sans outils lourds ni travaux fastidieux. Fini les pierres éparpillées sur la pelouse, la terrasse ou même dans la maison. ROMPOX® - 203 DEKO FIX permet de lier efficacement gravillons et graviers, créant ainsi une surface résistante et esthétique. Ce nouveau liant, idéal pour une utilisation en toute autonomie, permet d'obtenir des jardins soignés aux structures nettes et bien définies — qu'il s'agisse de bandes anti-éclaboussures, d'îlots de plantation, de parterres ou d'allées de jardin occasionnellement empruntées. Il fixe le matériau de manière fiable, garantissant que tout reste durablement en place, sans pierres déplacées ni gravillons dispersés.

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Facile à utiliser
- Perméable à l'eau
- Sans danger pour les animaux et les plantes
- Utilisable à partir de 7 °C
- Préserve l'aspect naturel des pierres

Important:

- NE CONVIENT PAS POUR: Les allées carrossables, les zones à forte fréquentation et les surfaces sous les meubles


Domaines d'application

- Bordures de dalles
- Consolidation de joints de gravier larges
- Protection anti-éclaboussures autour de la maison
- Bordures de terrasse
- Îlots de plantation et parterres
- Toits plats
- Aménagement de tombes
- Surfaces ornementales et décoratives
- Couvre-sols pour bacs à plantes
- Bords d'étangs (hors de l'eau)

Caractéristiques techniques

Mis en stock: 12 mois

Stockage: à l'abri du gel, protéger les emballages des rayons directs du soleil, ne pas empiler les palettes



ROMEX®

ROMPOX® - 203 DEKO FIX

EXIGENCES DU CHANTIER

Planification/préparation: Le sol doit être perméable à l'eau et stable. Afin de garantir une adhérence optimale, les pierres utilisées doivent être propres et exemptes de poussière, et car la poussière et l'humidité peuvent réduire considérablement le pouvoir liant. Pour une protection supplémentaire contre les mauvaises herbes, nous recommandons la pose d'un géotextile anti-mauvaises herbes sous la couche de gravier. Les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être traitées doivent être protégées à l'aide de ruban adhésif ou couvertes avec du carton ou un film plastique afin d'éviter les éclaboussures. Pour une application homogène, l'utilisation d'un pulvérisateur à pression ou d'un arrosoir est recommandée.



TRAITEMENT

Variante de pulvérisation

Application: Agiter le bidon. Verser ROMPOX® - 203 DEKO FIX dans un pulvérisateur à pression, puis appliquer le produit uniformément sur la surface sèche jusqu'à ce que toutes les pierres soient complètement mouillées. Ne pas sursaturer ! En alternative, le produit peut également être appliqué lentement et uniformément à l'aide d'un arrosoir.

Mélanger, mouiller et compacter: Retourner et mélanger les pierres à l'aide d'un râteau afin d'exposer le matériau non encore enduit. Cela permet d'exposer le matériau non enduit. Appliquer ensuite à nouveau ROMPOX® - 203 DEKO FIX de manière uniforme, comme lors de la première étape, jusqu'à ce que toutes les pierres soient complètement mouillées. Compacter ensuite la surface à l'aide d'une truelle, en appuyant et en tapotant légèrement.

Sceller: Après environ 24 heures, appliquer ROMPOX® - 203 DEKO FIX une troisième fois, selon la méthode décrite ci-dessus. Aucun retournement ni compactage supplémentaire n'est nécessaire.

Variante de mélange

Mélange: Agitez le bidon. Versez ensuite ROMPOX® - 203 DEKO FIX dans le récipient de mélange contenant les pierres. Le rapport de mélange est de 1 l de liant pour 25 kg de gravillons ou de gravier. Mélangez ensuite jusqu'à ce que toutes les pierres soient uniformément mouillées.

Application et compactage: Verser le mélange sur la zone souhaitée et les répartir à l'aide d'une truelle. Compacter ensuite la surface en appuyant et en tapotant légèrement.

Scellement (facultatif): Après environ 24 heures, la surface peut être scellée avec ROMPOX® - 203 DEKO FIX afin d'obtenir un résultat encore meilleur. Pour ce faire, verser le produit dans un pulvérisateur à pression, puis mouiller complètement les pierres.

Protection contre la pluie: La surface fraîchement traitée doit être protégée de la pluie pendant 24 à 36 heures. La protection contre la pluie ne doit pas être posée directement sur la surface afin de permettre une circulation suffisante de l'air.

Données de mise en oeuvre:

Temps de mise en oeuvre à 20 °C: env. 20 à 30 min
Mise en service de la surface à 20 °C: après env. 36 à 48 heures

Température d'application: température extérieure min. 7 °C, humidité relative max. 85 %.
Environ 48 heures de temps sec requises après l'application.

Consommation MÉTHODE DE PULVÉRISATION: env.
200-250 ml/m² par application (3 étapes au total)

Consommation MÉTHODE DE MÉLANGE (recommandé pour les nouvelles installations):
1 l pour 25 kg de gravillons ou de gravier

Tailles de pierres recommandées et profondeur du support		
Tailles des pierres	Hauteur de construction	Résultat
2-5 mm	20 mm	Meilleurs résultats
5-16 mm	20-30 mm	Bons résultats
À partir de 16 mm	À partir de 30 mm	Non recommandé

Conseil de pro: chaque couche supplémentaire de ROMPOX® - 203 DEKO FIX augmente la résistance de la surface. Pour les surfaces soumises à des sollicitations plus importantes, veuillez utiliser nos liants professionnels pour gravillons et graviers ROMPOX® - 201 DEKO UV ou ROMPOX® - 202 DEKO EP.

REMARQUES IMPORTANTES

Conditions météorologiques: Des conditions météorologiques défavorables peuvent avoir un impact négatif sur le résultat de l'application. Nous recommandons vivement de lire attentivement les étiquettes du produit, les instructions d'application et les restrictions climatiques avant de commencer le projet. Des conditions météorologiques très chaudes, froides ou humides nécessitent une planification appropriée ainsi que, le cas échéant, des équipements et mesures supplémentaires. La température extérieure doit être d'au moins 7 °C, l'humidité relative ne doit pas dépasser 85 % et aucune pluie ne doit être annoncée. Idéalement, les conditions météorologiques doivent rester sèches et tempérées pendant environ 48 heures après l'application afin de permettre un durcissement optimal du produit.

Remarques spécifiques au produit: après la dernière application, la surface traitée ne doit pas être piétinée ni sollicitée pendant au moins 24 heures. Durant cette période, ROMPOX® - 203 DEKO FIX peut durcir complètement et développer sa résistance optimale. Pour garantir une stabilité durable, nous recommandons de renouveler l'application tous les 12 à 24 mois dans les zones fortement sollicitées. Dans les zones purement décoratives, un rafraîchissement tous les 24 mois suffit. Un entretien régulier permet de conserver une surface durablement stable et esthétique.

Sécurité au travail: Lors de l'application, le port de gants de protection imperméables est recommandé.

Nettoyage et entretien: Après chaque utilisation, le pulvérisateur à pression doit être rincé abondamment à l'eau chaude afin d'éviter tout encrassement. En cas de déversement, nettoyer immédiatement la surface avec une éponge humide afin d'éviter la formation de résidus ou de taches.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Mentions légales: Les informations figurant dans ce document reposent sur l'expérience acquise ainsi que sur l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont fournies à titre indicatif, sans engagement, et ne constituent en aucun cas un rapport juridique contractuel. Toute information antérieure est annulée et remplacée par la présente publication. Les illustrations sont non contractuelles. Mise à jour : novembre 2025. Sous réserve de modifications.