

ROMPOX® - EASY

Najprostsza zaprawa do spoinowania kostki brukowej

1- System jednoskładnikowy na bazie polibutadienu

ROMPOX® - EASY to gotowa do użycia, jednoskładnikowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej, która twardnieje po kontakcie z powietrzem lub tlenem. Dzięki łatwości stosowania ROMPOX® - EASY nadaje się również dla majsterkowiczów i można go bez problemu nakładać na wszystkie powierzchnie z przepuszczającym wodę podłożem wokół domu. ROMPOX® - EASY od dziesięcioleci stanowi sprawdzone rozwiązanie do fugowania kostki brukowej i nawierzchni z kamienia naturalnego.

Właściwości

- Łatwa aplikacja
- Brak przepuszczania chwastów
- Wysoka przepuszczalność wody
- Odporność na mróz i sól drogową
- Odporność na myjki wysokociśnieniowe
- Możliwość układania nawet podczas mżawki
- Bezpieczna pod stopami
- Gotowy do użycia
- Również dla majsterkowiczów

Zakres zastosowania

- Szerokość fug od 5 mm
- Szerokość fug od 3 mm możliwe przy większym nakładzie pracy
- Wokół domu
- Powierzchnie narażone na ruch pieszy
- Prawie wszystkie kamienie powlekane i delikatne
- Powierzchnie brukowe i z kamienia naturalnego

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie:	7,1 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie:	3,4 N/mm²
Gęstość surowej zaprawy:	1,54 kg/dm³
Przepuszczalność wody:	7,5 × 10^{-4} m/s ok. 2,3 l/min/m²
Okres przydatności do użycia:	min. 24 miesiące
Przechowywanie:	chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, nie układać palet w stosy, produkt odporny na mróz





ROMEX®

ROMPOX® - EASY

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLACÓW BUDOWLANYCH

Planowanie: Podłoże powinno być przygotowane odpowiednio do przewidywanego natężenia ruchu. Należy przestrzegać przepisów i wytycznych dotyczących wykonywania nawierzchni brukowych. Późniejsze obciążenia nie mogą powodować osiadania nawierzchni ani poluzowania kostki brukowej. Materiał spoinowy nie jest w stanie kompensować osiadania. Nie stosować w „obszarach stale wilgotnych" (np. baseny, fontanny, stawy, rynny odpływowe itp.). Stosować wyłącznie w przypadku przepuszczalnej nawierzchni (podsypka i warstwa nośna) lub przy nachyleniu co najmniej 2%. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie produktów podsypkowych ROMEX® Trass oraz ROMEX® SYSTEM-GARANTIE (RSG). W celu optymalnego wykonania zaleca się stosowanie narzędzi montażowych ROMEX®.

Przygotowanie: Oczyścić spoiny na głębokość co najmniej 30 mm (w przypadku obciążenia ruchem $^{2}/_{3}$ wysokości kamienia, minimalna szerokość spoiny 5 mm). Cienkie płyty o grubości poniżej 30 mm należy układać w konstrukcji wiązanej, przepuszczającej wodę, a spoiny należy całkowicie wypełnić. Przed wypełnieniem spoin powierzchnię należy bezwzględnie oczyścić z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Przylegające powierzchnie, które nie mają być wypełniane, należy zakleić taśmą.






PRZETWARZANIE

Wstępne zwilżanie: Powierzchnię należy intensywnie zwilżyć i utrzymywać w stanie stałej wilgotności. Należy unikać gromadzenia się wody w fugach. Powierzchnie chłonne oraz wyższe temperatury podłoża wymagają intensywniejszego wstępnego zwilżania.

Aplikacja: Otworzyć pokrywkę wiadra, wyjąć woreczek próżniowy, rozciąć go i natychmiast wysypać zaprawę do spoin bruku porcjami na dobrze wstępnie zwilżoną powierzchnię. Następnie intensywnie wcierać zaprawę do spoin bruku w spoiny za pomocą miotły lub gumowej szpachli, aby zapewnić ich całkowite wypełnienie i zagęszczenie. Aby poprawić wytrzymałość spoin, świeżo nałożoną zaprawę do spoinowania kostki brukowej można dodatkowo zagęścić za pomocą delikatnego strumienia wody. Spoiny, w których zaprawa opadła, należy ponownie wypełnić. Należy unikać gromadzenia się wody w świeżo wypełnionych spoinach.

Wskazówka praktyczna: Podczas fugowania narzędzia i obuwie robocze należy regularnie czyścić strumieniem wody, aby uniknąć zabrudzeń spowodowanych spoiwem oraz odcisków stóp na powierzchni kamienia.

Czyszczenie końcowe: Po ok. 10–15 minutach powierzchnię kamienia należy najpierw ostrożnie zamieść grubą miotłą uliczną, a następnie wyczyścić miotłą z delikatnego włosia, aż zostanie całkowicie oczyszczona z wszelkich resztek zaprawy. Fazowania w przypadku płyt i nawierzchni klinkierowych należy odsłonić, ponieważ nie zapewniają one wystarczającej przyczepności. Zmiatanie należy wykonywać po przekątnej względem fugi. Zmiatany materiał nie nadaje się do ponownego użycia. Resztki zaprawy przylegające do powierzchni kamienia można usunąć jeszcze po 24 godzinach za pomocą grubej miotły ulicznej.

Ochrona przed deszczem: W przypadku mżawki ochrona przed deszczem nie jest konieczna. W przypadku długotrwałego lub ulewnego deszczu świeżo fugowaną powierzchnię należy chronić przed deszczem przez ok. 24 godziny. Osłonę przeciwdeszczową (folię budowlaną/plandekę) można położyć bezpośrednio na powierzchnię.

Dane dotyczące obróbki:

Czas obróbki w temperaturze 20 °C:	ok. 25 min.
Temperatura obróbki:	5–30 °C Niska temperatura » powolne utwardzanie Wysoka temperatura » szybkie utwardzanie
Możliwość użytkowania powierzchni w temperaturze 20 °C:	można po niej chodzić po 24 godzinach, można poddać pełnemu obciążeniu po 6 dniach

Zużycie w kg na 1 m²: (podstawa obliczeń: głębokość spoiny 30 mm)

Szerokość spoiny	Wielkość kamienia w cm	80 × 40	60 × 60	40 × 40	32 × 24	24 × 16	9 × 11
	3 mm (min.)	0,5 kg	0,5 kg	0,7 kg	1,0 kg	1,5 kg	2,8 kg
	10 mm	1,8 kg	1,6 kg	2,3 kg	3,3 kg	4,5 kg	8,0 kg
W przypadku płyt wielokątnych zalecamy ROMPOX® - D1							

WAŻNE UWAGI

Warunki pogodowe: Niekorzystne warunki pogodowe mogą negatywnie wpłynąć na efekt końcowy. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z etykietami produktów, instrukcjami stosowania oraz ograniczeniami klimatycznymi przed rozpoczęciem projektu. Bardzo wysokie, niskie lub deszczowe temperatury wymagają odpowiedniego zaplanowania oraz, w razie potrzeby, dodatkowego sprzętu i środków. Prace wykonywane w zimnych i/lub wilgotnych warunkach, przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza, wydłużają czas utwardzania. W razie potrzeby należy ogrzać powierzchnię przez noc lub bezpośrednio przed fugowaniem. Powierzchnię należy zabezpieczyć odpowiednim materiałem osłonowym i systemem ogrzewania przez co najmniej 24 godziny po fugowaniu.

Warstwa żywicy syntetycznej: W początkowym okresie na powierzchni kamienia może pozostawać bardzo cienka warstwa żywicy syntetycznej, która intensyfikuje barwę kamienia i chroni go przed zabrudzeniami. Warstwa ta znika jednak z upływem czasu pod wpływem naturalnych czynników atmosferycznych oraz w wyniku ścierania. Warstwa żywicy syntetycznej zasadniczo nie stanowi wady wykonawczej i nie wpływa negatywnie na funkcjonalność powierzchni. W razie wątpliwości zalecamy wykonanie powierzchni próbnej.

Wskazówki dotyczące produktu: ROMPOX® - EASY ma charakterystyczny zapach. Zniknie on z czasem po zakończeniu fazy utwardzania. Dlatego zalecamy stosowanie produktu wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach zewnętrznych. Aby uzyskać optymalny efekt, ROMPOX® - EASY należy stosować dopiero przy szerokości fug wynoszącej co najmniej 5 mm. Wypełnianie wąskich spoin o szerokości od 3 mm jest możliwe jedynie przy zwiększonym nakładzie pracy. Alternatywnie zalecamy stosowanie produktów FUGENSAND NP, ECOFINE, DRÄN lub D1.

Bezpieczeństwo pracy: Podczas pracy zaleca się stosowanie nieprzepuszczalnych i wytrzymałych rękawic ochronnych oraz odzieży ochronnej.

Czyszczenie i konserwacja: Narzędzia robocze można umyć wodą bezpośrednio po wypełnieniu spoin. Należy regularnie usuwać z powierzchni spoin zatrzymujące wodę mchy, liście i chwasty. Aby zapewnić trwałą dobrą przepuszczalność wody, spoiny należy czyścić 1–2 razy w roku.

INFORMACJE OGÓLNE

Wyjaśnienia: Przepuszczalność wody w rozumieniu „Wytycznych dotyczących nawierzchni komunikacyjnych umożliwiających odprowadzanie wody" (MVV) z 2013 r. przy udziale spoin wynoszącym 10%. Ograniczenia użytkowania, kategoria użytkowania i klasy obciążenia określają nośność podbudowy i nawierzchni wykonanych zgodnie z normami niemieckimi, zgodnie z RStO 12, ZTV-Wegebau, DIN 18318. Ze względu na surowiec spoiny mogą nieznacznie wypełniać się piaskiem. Wszystkie wypełniacze są produktami naturalnymi, w przypadku których mogą występować naturalne różnice w kolorze.

Informacje prawne: Informacje zawarte w niniejszej broszurze opierają się na doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy naukowej i praktyki, nie mają jednak charakteru wiążącego i nie stanowią podstawy do nawiązania stosunku prawnego. Wraz z publikacją niniejszej broszury wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność. Ilustracje mają charakter poglądowy. Stan na kwiecień 2026 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

ROMEX® GmbH Mühlgrabenstraße 21 | 53340 Meckenheim | +49 (0) 2225 70954-20 | sales@romex.de
Więcej informacji, filmy i kalkulator zużycia można znaleźć na stronie **romex.de**

Śledź nas